

Glasart	Reflexionsgrad	UV-Schutz	Glasdicke	Packungen / Zuschnitt	Plattengrösse mm
Normalglas	8%	40-50%	2 mm	Z	1240 x 1840
			3 mm	Z	* 2235 x 3160
			4 mm	Z	* 2235 x 3160
Reflect einseitig geätzt	7%	40-50%	2 mm	P + Z	1000 x 1600
Mirogard Protect Ultra entspiegelt, Verbundsicherheitsglas	0.9%	≥ 99%	2.95 mm	P + Z	* 1220 x 1770
Mirogard Protect entspiegelt, Verbundsicherheitsglas	0.9%	≥ 99%	4.4 mm	P + Z	* 1220 x 1770
Acrylglas transparent extrudiert	9.5%	~ 90%	2 mm	Z	2050 x 3050
		~ 93%	3 mm	Z	2050 x 3050
		~ 95%	4 mm	Z	2050 x 3050
Artglass AR99 Acrylic entspiegelt, antistatisch	~ 1%	≥ 99%	3 mm	P + Z	1500 x 2000
Artglass AR70 entspiegelt	~ 0.5%	≥ 70%	2 mm	P P P P Z	800 x 1100 1000 x 1600 1100 x 1600 1200 x 1600 1650 x 2250
			3 mm	Z Z	1580 x 2235 * 2235 x 3160
Artglass AR92 entspiegelt	~ 0.5%	≥ 92%	2 mm	P P Z	1000 x 1600 1200 x 1600 1650 x 2250
			3 mm	Z Z	1580 x 2235 * 2235 x 3160
Artglass AR99 entspiegelter Museumsglas	~ 0.5%	≥ 99%	2.5 mm	P + Z	1200 x 1600
Artglass 99 <u>nicht</u> entspiegelt	~ 8%	≥ 99%	2 mm	P + Z	1015 x 1525
Artglass AR99 PROTECT entspiegelt, Verbundsicherheitsglas	~ 0.5%	≥ 99%	4.4 mm	Z	* 2235 x 3160
Spiegel Silber			3 mm	P + Z	1000 x 1600
			4 mm	P Z	1000 x 1600 * 1600 x 2000
			5 mm	Z	* 2700 x 2700

Gläser/Platten mit * Kennzeichnung werden beim Lieferanten zugeschnitten.

Bei diesen Gläsern handelt es sich um sehr grosse Dimensionen oder Doppelverbundgläser. Daher sind die Lieferfristen etwas länger. (ca. 4-8 Arbeitstage)

Alle anderen Gläser und Dimensionen schneiden wir selber auf Mass. Lieferfrist 3 Arbeitstage